JP 64-58227

PAT-NO:

JP401058227A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01058227 A

TITLE:

東の中ではおり YARA CONSISTING OF NYLON 66 FIBER

PUBN-DATE:

March 6, 1989

INVENTOR-INFORMATION: NAME YONEDA, TAKAKO TAKEI, SHOJI

INT-CL (IPC): A47L013/20, D02G003/44

US-CL-CURRENT: 15/210.1

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain a moo for cleaning which has good color developability, excellent wash-fastness and excellent dirt removability at the time of industrial washing by consisting this moo of nylon 66 fibers having a terminal amino group content of ≥30 millimol/kg fiber.

CONSTITUTION: The nylon 66 fibers having the terminal amino group content of ≥30 millimol/kg fiber are used as mop code yarn. If the terminal amino group content is lower than the range described above, a residual bath remains considerably at the time of dyeing and the sufficient color developability is not obtainable. In addition, the wash-fastness is poor and if the industrial washing at a high temp. is repeated, drastic color drops arises. Since the dirt removability at the time of industrial washing is poor, the degradation in merchandise characteristic is resulted. On the other hand, if the terminal amino group content is above 100 millimol/kg fiber, the nylon 66 fibers have a poor spinning property and the degradation in a spinning yield arises. The nylon 66 fibers used for the mop is preferably single yarn 5 denier to 40 denier. Two to three pieces of multifilaments of 500 to 10,000 denier are twisted and are used as the cord yarn for the mop.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO

19日本国特許庁(JP)

昭64-58227 ⑩公開特許公報(A)

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号 A-8307-3B ❷公開 昭和64年(1989)3月6日

A 47 L 13/20 D 02 G 3/44 6936-4L

(全4頁) 審査請求 未請求 発明の数 1

図発明の名称

ナイロン6.6繊維よりなるモップコード糸

昭62-213045 ②特

昭62(1987)8月28日 22出

田 砂発 者 居

子 治 庄

大阪府高槻市八丁畷町11番7号 旭化成工業株式会社内 大阪府高槻市八丁畷町11番7号 旭化成工業株式会社内

⑦発 明 者 旭化成工業株式会社 顖 创出 人

武

大阪府大阪市北区堂島浜1丁目2番6号

1 発明の名称

ナイロン6・6根維よりなるモップコード糸

2.特許請求の範囲

末端アミノ善含有量が、30ミリモル/均積維 以上であるナイロン6・6艘碓から成るモップコ **ネ**ソー

3.発明の詳細な説明

く技術分野>

本発明は、モップに関するものであり、より詳 細には、発色性がよく、疣瘤時の洗灌堅牢度が優 れ更に工業洗濯時の汚れ除去性に優れた清掃用モ ップに関する。

く従来技術>

従来、清掃用モップコード糸としては、綿糸が 一般的に使用されている。しかし、稀モップは洗 祖堅牢度が悪く、使用後、再生洗礼時の色格ちが 着しいため、洗濯の度に再染色しなければならな い。更に稀は短機維のため洗礼処理による毛抜け ヤパイルヤゼがおこりあく、商品寿命が短くなる

ばかりでなく、清掃時にモップ自体からホコリを 出してしまりといつた欠点がある。

そとて、糖素材以外のモップとして、例えば停 **開昭 6 1 - 1 0 8 2 2 2 9 公報にナイロンマルチ** フィラメントから成るモップコード糸及びその製 法が記載されている。しかしながら一般のナイロ ンマルチフイラメントでは、毛抜けヤパイルヤゼ の点では問題ないが、染料の発色性が不十分であ る。又とのモップはレンタル用モップとして使用 される場合が多くその場合リース業者によるくり 返しの工業洗濯が行なわれる。工業洗濯というの は疣浄効果を高めるために一般の洗濯に比べ10 ~20℃高温で行なわれるので使用→洗濯をくり 退すと一般ナイロンのモップでは色落ちがはげし く商品性が低下してしまうという問題がある。

く発明の目的>

本発明の目的は、発色性がよく、しかも洗機盛 牢度が優れ更に工業洗濯時の汚れ除去性に優れた 情掃用モップを提供することにある。

く発明の構成>

本発明のモップコード糸は末端アミノ善合有量が、30ミリモル/kg機維以上であるナイロン 6・6機維から成る。

く構成の具体的説明>

本発明においては、モップコード系として、末 端アミノ基含有量が 5 D ミリモル/ 均積維以上で あるナイロン 6・6 機維を使用する。ナイロン 6 根継では十分な先過堅牢度は 得られなかつた。

末端アミノ基含有量は30ミリモル/将機機以上必要である。末端アミノ基含有量が上記範囲よりも少ない場合は、染色時かなり幾裕が残り十分な発色性が得られない。その上洗禮堅牢度も悪く、高温での工業洗濯をくり返すと著しく色裕品性が、又、工業洗濯時の汚れ除去性も悪いため商品性が低下してしまう。一方アミノ末端含有量が100ミリモル/熔繊維以上になると、発色性、洗濯室中皮は良いが、この様な属アミノ末淵をもつナイロン6・6機維は紡糸性が懸く紡糸収率の低下がかとる。

本発明でいりナイロンも・も機能は添加剤とし

10000デニールのマルチフイラメントを一般には2~3本徴糸して用いられる。

又、本発明のモップを得るには、ナイロン 6·6 機織を加工糸として用いる場合もある。例えば仮 撚加工糸、噴射加工糸及び BCP と称され溶験筋糸 後連続的にステームなどで捲縮加工を行なり糸等 が用いられる。

本発明のモップの製造工程の一例としてはナイロン6・6機能のマルチフィラメントを送糸セットしてコード系となし、染色及びP1X処理する。 染色されたコード系を基布に疑いつけた後、部分的にカッターでカットしてパイル増を作る。これを建々の目的に応じたモップ形態に幾合する。

この様なパイル端をもつモップを用いてホコリ 情格を行つた後パイル端についた糸綿から成るホ コリを洗濯処理によつて除去する事が若しく出機 になる場合がある。この様な場合は、前述のパイ ル端カット時に問題があるのであつて、フイラメ ット単糸のカット面の待らかさが不足している為 である。この様な場合は、切れ味の良い刃物を用 て制電剤、動消し剤、耐光向上剤など一般にナイロンに添加する添加剤を含んでも良いし、又断面は丸か異型かいずれであつても良い。一方イソフタル銀のスルホン酸ナトリウム塩砂導体などのほなカテオン染料の染着座席となる第3成分を含む改質ナイロン6・6機能でもよい。

本発明でいうモップとは、例えばダストコントロール製品であつて、投面にホコリなどを吸着させる事によつて清掃を行なう用具である。一般には、ホコリを横極的に吸着させる油刷を横礁物質に含役させホコリ吸着後は健式洗濯による再生処理を行なうことによつて繰り返し使用する。

このモップは望ましくはナイロン 6・6 繊維 100%であるが、他業材と混用してもかまわない。しかし、ナイロン 6・6 繊維よりも洗剤堅牢 度の悪い繊維を用いると、モップの洗剤堅牢度が 低下してしまう。

本発明のモップに供されるナイロン 6・ 6 機能 は好ましくは単糸 5 デニール乃至 4 0 デニールで ある。又、モップ用コード糸としては 5 0 0 ~

いるか、或いはホコリが絡まない様なカット面を 作る方法が有効である。

本発明のモップは、一般にナイロン 6・ 6 機能 に進用される染料種がそのまま適用される。具体 的には使性染料、含金染料などである。

く実施例>

本発明を以下の実施例で説明するが、これらに 限定するものではない。

実施例1~2及び比較例1~2

5 0 多へキサメチレンジアンモニウムアジペート(以下 A 日塩という)水存液に、飲 A 日塩に対 して 0・4 6 wt 5のヘキサメチレンジアミンを添加した後、この A 日塩水存液を機磁釜で 6 0 ~ 8 0 が で 他 重縮 合 益に仕込み、 如反応を 8 0 が で ため重縮 合 益に仕込み、 如反応を 6 切 で ため重縮 合 益に せが 2 1 0 ~ 2 2 0 で に 達する。 ポリマーの 温度が 2 1 0 ~ 2 2 0 で に 達すると 本内の 圧力 は 1 7・5 ㎏ / cm² に 達っるので、ペルプを 少し 閉き、 この 圧力を 保持 するよう 関節 しながら 加熱を 続ける。 本内の 水は 煮り に 条外に出てしまうので 温度 は次第に上昇し、

やがて270~280℃に達するころ17.5 ㎏/cm²の圧力が保持できなくなる。ここで、徐々に圧力を放じて常圧にもどし、更に放圧400mm Hg
下で重合させて末端アミノ番68ミリモル/熔線
稚のポリマーを得た。

とのポリマーを乾燥した後、搾出・低伸・スチムジェット加工機にて1050デニール/68フィラメントのフィラメント加工糸(実施例1)を得た。

又第1 表に示したポリマー成分を用いて、実施 例1 と同様の方法で各々末端アミノ基含有量のち がうフィラメント加工糸(実施例2及び比較例1) を得た。

さらに比較例2を以下の方法で得た。

モーアミノカプロン酸を数分添加したぐーカプロラクタム水俗液を、VR管と呼ばれる不銹鋼製の重合塔上部に供給し、熱媒によつて240~270℃に加熱する。

得られたポリマーを塔底部からヤヤポンプによ つて系外に排出し、冷却、固化してチップ状とす

「Pix 冽:ナイロンフィックス TH (日本祭化製)

A 4 OWE

処理温度×時間:80℃×30分

俗比 1:50

得られた糸を基布に縫いつけ、カッターでコード長が12cmになる様カットしモップを作成した。 これらのモップを洗濯堅牢度試験に供した結果 を第1級に示す。

第1 表より明らかな様に、本発明のモップは発 色性に優れ、極めて優れた虎櫂堅牢度性能を有し ていることが判る。

さらに同じモップを汚染試験に供した結果を第2役に示す。

第2岁より明らかな様に、本発明のモップは工 業先禮時の汚れ除去性が使れている事が判る。

以下介有

ゟ゙.

とれを拡水で繰り返し洗浄し、平衡量の 6 - カ プロラクタム及び水俗性低重合体を除去する。油 出を終えたチップは乾燥した後、突施例 1 と同様 にして、1050アニール/68フィラメントの フィラメント加工糸(比較例 2)を得た。(末端 アミノ番 4 2 ミリモル/熔線維)。

以上の様にして得られた4種のフィラメント加工糸を各々3本ずつ合糸し、下撚(2-125 T/m)したものをさらに2本合わせて上撚(8-85 T/m)をかけ、モップコード糸を得た。この糸をカセ状にし、下配条件で染色および PiX 処理した。

_ 杂色

| 染料: Kayanol Milling Red RS (日本化業級)

3 % OWÎ

助剤: ディスパー 8V (明成化学製)1 % OW!

染色温度×時間:95℃×60分

| 俗比 1:40 pH5

P1X 処理

本籍 (本) 本事メラン (本) おいた (本)				# U = 1		来価フミノ番		洗澡医年度	4年度
東路的1		塞	主成分	~*************************************	4	古有量 ミリモル/4条編	4 60 41	9838	発 (戦)
 ※ 取り シアンモニタム - 0.22 31 0-4 5 ・ 1.0.44 23 × 4-5 	# 4		\ ++ \ \ \ \ \	0.46(*1\$)	(#1#)	89	0	5	5
6-7 € - 7 € 1 0 . 44 23 × 4 - 5 23 × 4 - 5 24 0 - 5 25 × 4 - 5 25 × 4 - 5 27 0 - 5 27 0 - 5	R 95		グアンセニク	•	0.22	51	٥-٥	2	4 - 5
6-7ミノ 6-7ミノカデロン(R 42) カプロラクタム 0.5	#	2 数 第 1			10.44	23	×	4 - 5	2
	*	2 % 2		(-7:/-)	8	42	٥-٠		† L

※1 末端アミノ 基合有量制定法

モップコード系を9 0 多フエノール水俗液 に溶解し、塩酸規定溶液で中和顔定し、その 前供量よりアミノ基量を算出した。

※ 2 洗禮堅牢度

上記モップ及び汚染布(ナイロン6・6歳 維精練職地)をアニオン系洗剤 0.5 転/ Lの水溶液中に入れ、60 で×30分洗拌後、モップの変退色及び汚染度をグレースケールで 視感判定した。

第 2 表

91	-	末端アミノ基含有量 ミリモル/kg繊維	汚れ除去性
夹角例1	ナイロン6・6	68	0
突施份 2		31	0
比較例1		25	×
比較例 2	ナイロン6	42	×

再生処理による製品の退色が少なく、先離俗中への染料の脱落も少ないので洗濯浴に共存する他の 先濯物への汚染のトラブルが少ない。その上、工 乗洗濯時の汚れ除去性も良好となつた。

特許出顧人 旭化成工業株式会社

※汚れ除去性

下記人工汚染物質即ち

【ダイヤペースト(新菱ケミカル製)1 8 モーターオイル1 0 0 ㎡

を開整した。ランダオメーター(スガ試験機製)にモノゲン170m(高松油脂製) 0.5 8/ とを100配及び上配汚染物質 0.2 配を添加したものに実施例1。2及び比較例1。2を各々別浴に入れ、60℃で30分提拌し、汚れを付着させる。次に紛洗(60℃×30分)2回→水洗(常温×30分)2回行つた後、汚れの程度を視感判定する。

〇:ほとんど黒色汚染なし

ム:少し無色汚れが付着

×:着しく風色汚れが付着

く発明の効果>

本発明のモップは、末端アミノ基合有量が5 D ミリモル/熔線維以上のナイロン6・6 機能を用いるため、染色時の発色性並びに鮮明性が値めて あい。又、洗機整牢度が値めて高い為、モップの